



# Scotch® 6890

## Nastro adesivo in PVC

pag. 1 di 2

### Bollettino tecnico

Fabbricato in uno stabilimento certificato ISO 9002

Data: Gennaio 2000

**Descrizione**

Il nastro 6890 è costituito da un supporto in polivinilcloruro (PVC) e da un sistema adesivo a solvente (gomma-resina naturale).  
Il supporto resiste all'umidità e ai prodotti chimici, ed è poco rumoroso nello svolgimento.  
Aderisce bene sul cartone ondulato anche riciclato e può essere utilizzato per sigillature su termoretraibile.

<b>Proprietà fisiche</b> (non utilizzabili per messa a specifica)	Sistema adesivo	A solvente (gomma-resina naturale)	
	Supporto	PVC spessore 0,035 mm	
	Spessore nastro	0,050 mm	AFERA 4006
	Colore nastro	Trasparente, bianco, avana	
	Misure disponibili	Contattare l'ufficio commerciale 3M	
	Diametro mandrino	76 mm	
	Durata di magazzino	12 mesi dalla data di consegna 3M, se conservato nell'imballo originale a 21 °C e con il 50% di umidità relativa.	

<b>Caratteristiche</b> (non utilizzabili per messa a specifica)	Adesione su acciaio inox	2,5 N/cm	AFERA 4001
	Resistenza a trazione	60,0 N/cm	AFERA 4004
	Allungamento a rottura	75%	AFERA 4005
	Resistenza al taglio statico	Oltre 4500 minuti	AFERA 4012
	Applicazione	Conservare nell'imballo originale in ambiente pulito e asciutto a temperatura tra 18° - 21 °C e umidità relativa 40 - 50%. Si raccomanda la rotazione dello stock. Il nastro mantiene inalterate le sue caratteristiche per un anno dalla data di fabbricazione.	

---

**Avvertenza importante  
per l'acquirente**

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

---

**Tecnologie Adesive**

3M Italia S.p.A.  
20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3  
Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262