



Nomad™ AQUA Tessile 45

Tappeto per ingressi a basso traffico

Scheda tecnica

TD 800

Descrizione

Nomad Aqua Tessile 45 è un tappeto per ingressi a basso traffico che offre buone proprietà di rimozione dello sporco, grazie alle fibre spesse, e buone capacità di assorbimento grazie alle fibre sottili, per ridurre al minimo la presenza di umidità.

Nomad Aqua Tessile 45 presenta una trama a doppia fibra lavorata a ricciolo, realizzata con fibre sottili in polipropilene a buona assorbimento e fibre spesse in poliammide 6 con disegno a strisce, incollate ad una struttura in tessuto non-tessuto con trama a base di poliestere e poliammide.

Il supporto antiscivolo di Nomad Aqua Tessile 45 è realizzato in resistente PVC senza ftalati, per una protezione ottimale delle pavimentazioni dallo sporco.

I robusti bordi in PVC senza ftalati di Nomad Aqua Tessile 45 sono progettati per consentire un passaggio sicuro.

Posizionamento del prodotto

- Basso traffico: fino a 500 passaggi al giorno
- Ideale in interni, come seconda barriera antispurco
- Temperatura: da 0 a 60°C

Caratteristiche speciali

- Resistente struttura realizzata con fibre di polipropilene e poliammide tessute a ricciolo
- Base in non-tessuto in poliestere/poliammide 6
- Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati
- Ottime proprietà di rimozione dello sporco e di assorbimento dell'acqua
- Elevata sicurezza per il traffico pedonale e il passaggio di carrelli

Colori

Nero, Blu, Marrone

Misure e confezionamento

Formati disponibili (bordati sui 4 lati)		
60 x 90 cm	1 tappeto / cartone	1,5 kg
90 x 150 cm	1 tappeto / cartone	3,8 kg
120 x 180 cm	1 tappeto / cartone	6,0 kg

Caratteristiche del prodotto

Proprietà	Valori tipici
Peso totale (senza bordatura)	3.090 g/mq
Peso totale del ricciolo	490 g/mq
Peso della base	100 g/mq
Spessore totale	5,6 mm
Spessore del ricciolo	4,0 mm
Riccioli / mq	85680
Stabilità dimensionale	< 1%
Larghezza bordatura	25 mm
Altezza bordatura	2 mm
Capacità totale di assorbimento acqua	3,0 litri/mq
Tempo di asciugatura (2 litri/mq)	24h
Infiammabilità Euroclasse EN1350-1	Efl
Coefficiente di frizione DIN 51130	R11

Resistenza chimica

Sostanza chimica testata	Resistenza
Detergenti	Eccellente
Acqua salata	Eccellente
Gas senza piombo	Buona
Diesel	Buona
Olio per motori	Buona
Candeggina	Buona

① **Condizioni di prova:** 7 giorni di immersione totale

① **Resistenza:** criteri di valutazione

- Eccellente = nessun impatto.
- Buona = lieve effetto sul prodotto, perdita di peso inferiore all'1%
- Scarsa = il prodotto diventa inadatto all'uso.

Installazione

Srotolare il tappeto Nomad Aqua Tessile 45 su una superficie asciutta e pulita.



Consigli per la pulizia

Pulizia giornaliera

Pulizia con aspirapolvere. Per ottenere i risultati migliori, utilizzare un aspirapolvere con battitappeto.

Pulizia periodica

Operazione effettuabile con spazzola meccanica orizzontale.

Smacchiatura frequente

Si consiglia vivamente la rimozione frequente dei chewing gum.

Pulizia di fondo periodica

Utilizzare macchine ad estrazione/iniezione. Si raccomanda di non superare la temperatura massima di 50°C.

 *Procedura di pulizia - IF 001*

Smaltimento

Il prodotto può essere smaltito in appositi contenitori e/o incenerito. Si applica la normativa europea con codice CER 20-01-39 relativa allo smaltimento delle materie plastiche. Per l'eventuale riciclaggio, fare riferimento alla procedura locale per la gestione dei rifiuti.

Bibliografia

IF 001 Procedura di pulizia

Origine: Paesi Bassi/UE

Distribuito da: Germania/UE

Avviso importante per l'acquirente / convertitore / utilizzatore:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute nel presente documento si basano su test ritenuti affidabili ma di cui non si garantisce la precisione o la completezza. 3M declina qualsiasi responsabilità e non riconoscerà alcuna garanzia per i prodotti non utilizzati in conformità all'opuscolo informativo da noi pubblicato.

Prima di qualsiasi utilizzo (o lavorazione), l'utilizzatore/convertitore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto allo specifico utilizzo/alla lavorazione assumendosi tutti i rischi e le responsabilità da ciò derivanti. Nessuna dichiarazione o raccomandazione non espressamente contenuta nel presente documento potrà avere effetto, salvo il caso in cui essa sia contenuta in un accordo sottoscritto da un legale rappresentante di 3M.

